



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок
Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«01» Августа 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№53165-ПРГ/24 от 01.08.2024

1	Объект	Малые архитектурные формы: скамейки. Торговая марка «МАФЛАБ»
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МАФЛАБ», Адрес: 143301, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 7, кв. 95, ИНН: 5030099525, ОГРН: 1205000117805
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МАФЛАБ», Адрес: Россия, 143301, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 7, кв. 95, ИНН: 5030099525, ОГРН: 1205000117805
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 53165 от 20 Июня 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	21 Июня 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	02 Июля 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	05 Июля 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 7473-2010
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Прочность бетона на сжатие	B40	B40	ГОСТ 7473-2010
2.	Марка морозостойкости	F250 – F300	F300	ГОСТ 7473-2010
3.	Марка водонепроницаемости	W10 – W14	W14	ГОСТ 7473-2010
4.	Марка по расплыву конуса Расплыв конуса, см	P2 35 – 41	P2 38	ГОСТ 7473-2010
5.	Марка по осадке конуса Осадка конуса, см	П2 5 – 9	П2 6	ГОСТ 7473-2010
6.	Марка по жесткости Жесткость, с	Ж3 21 – 30	Ж3 27	ГОСТ 7473-2010
7.	Марка по уплотнению Коэффициент уплотнения	КУ3 1,25 – 1,11	КУ 1,24	ГОСТ 7473-2010
8.	Допустимое отклонение расплыву конуса, см	±3,0	0,5	ГОСТ 7473-2010
9.	Допустимое отклонение осадки конуса, см	±1,0	0,05	ГОСТ 7473-2010
10.	Допустимое отклонение жесткости, с	±2,0	0,3	ГОСТ 7473-2010
11.	Допустимое отклонение коэффициента уплотнения	±0,08	0,01	ГОСТ 7473-2010
12.	Расслаиваемость бетонной смеси, %, не более: - по водоотделению - по раствооотделению	0,4 4,0	0,1 1,3	ГОСТ 7473-2010
13.	Допустимое отклонение расслаиваемости бетонной смеси, %: - по водоотделению - по раствооотделению	+ 0,1 + 0,5	0,01 0,03	ГОСТ 7473-2010

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Малые архитектурные формы: скамейки. Торговая марка «МАФЛАБ», выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью «МАФЛАБ», Адрес: Россия, 143301, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, д. 7, кв. 95, ИНН: 5030099525, ОГРН: 1205000117805, **соответствуют:** ГОСТ 17743-2016, ГОСТ 7473-2010.

Исполнитель



Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.